

## Topal Fondo de Herrería



### Descripción

Es un producto elaborado a base de resinas alquídicas y otras materias primas que proporcionan una buena protección a las superficies metálicas y sirve como base para la capa final o acabado definitivo.

Ideal para usarlo en talleres de herrería y hogar en la protección de marcos de puertas y ventanas, rejas, portones, etc.

### Características Principales

- Se recomienda principalmente para revestir estructuras metálicas en general.
- Posee propiedades anticorrosivas aceptables para ambientes interiores y no muy agresivos.
- Fácil aplicación y buen rendimiento.
- Puede ser recubierto con cualquier esmalte alquídico.

### Acabado:

Mate

### Colores:

Gris, negro, rojo y blanco

### Datos Básicos

*(A una temperatura de 25°C)*

### Viscosidad

75-80 KU Stormer

### Rendimiento Teórico

40-50 m<sup>2</sup> gal aproximadamente. El rendimiento dependerá de la porosidad y condiciones de la superficie.

### Tiempo de Secado

*Al tacto:* 30-60 min.

*Curado Total:* 7 días.

*Para repintado:* 12 a 24 horas dependiendo de la temperatura y la humedad.

### Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco, a una temperatura no mayor a los 35°C. Los envases se deberán mantener bien tapados.

### Presentación

Galones (3,79 litros)

¼ galón (0,950 litros)

Cuñetes 4 galones (15,14 litros)

## Topal Fondo de Herrería

### Condiciones Recomendadas del Substrato

- Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante el lijado o el raspado con espátulas (limpieza manual o mecánica)
- Para aplicar sobre superficies metálicas, debe asegurarse de que éstas no presenten óxido, grasa, humedad o polvo. Lijar o limpiar con cepillo, para eliminar toda la capa superficial de óxido y limpiar con solvente la grasa y polvo suelto.
- Se recomienda como primera capa en sistemas de tipo alquídico, que no vayan a estar expuestos a ambientes muy corrosivos.
- El espesor aplicado influirá drásticamente en el tiempo de secado y curado total del sistema.

### Acabados recomendados:

- Cromalite Esmalte Brillante, Mate o Semibrillante.
- Topal Esmalte Brillante o Mate.

### Instrucciones de Uso

Agítese bien antes de usar. Verifique que no haya pintura sedimentada.

### Métodos de Aplicación

Rodillo, brocha y pistola, dilución con Solvente Alquídico a 5%, 10% y 15% respectivamente, dependiendo de la viscosidad requerida.

### Solvente de Limpieza

Lavar los utensilios con Solvente Alquídico

### Indicaciones de Seguridad

Ver la ficha de seguridad del producto



- Inflamable (Temperatura menor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. o debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.