

ESMALTE SINTÉTICO (SECADO RÁPIDO)

Descripción

Esmalte de secado rápido formulado a base de resinas alquídicas cortas y materias primas de excelente calidad que proporcionan un excelente acabado y resistencia a la intemperie.

Uso

Ideal para en todo tipo de superficies metálicas como: Rejas, ventanas, maquinarias agrícolas e industriales, unidades de transporte, aplicaciones publicitarias (vallas, señales) etc. Puede ser usado sobre cualquier fondo alquídico.

Especificaciones Técnicas

Acabado: Brillante

Color: Varios (consultar carta de color)

Datos básicos: Temperatura 25C°

(*) Dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Viscosidad (Storme)	65-70	KU
Tiempo de Secado al Tacto	15-25	Minutos (*)
Repintado	6	Horas
Curado total	7	Días

Instrucciones de uso

- Agite bien el producto antes de usar
- Asegúrese tapar bien el envase tras su uso.
- Verifique que el lugar de aplicación cuente con ventilación adecuada.
- Limpie los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con C&C Solcrylic.

Preparación y Aplicación del Producto

Herramientas de Aplicación:



Dilución con C&C Solcrylic (*)	Tamaño de pico (pistola)	Presión de aire recomendada
Brocha: 5 % Rodillo: 10 % Pistola: 15 %	0,9 – 1,3 mm	Convencional: 3 – 4 bares HVLP: 2 – 2,5 bares

(*) Dependiendo de la viscosidad requerida.

ESMALTE SINTÉTICO (SECADO RÁPIDO)

Condiciones recomendadas del sustrato:

- Remueva todas las capas de pintura suelta o en mal estado así como cualquier capa superficial de óxido mediante limpieza manual (espátula, cepillo, lija, etc.) o mecánica.
- Las capas previas deberán estar libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otra contaminación, o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación del Esmalte Sintético de Secamiento Rápido.
- En superficie metálica se recomienda aplicar una capa de Fondo Anticorrosivo o Aluminio Difuso para una excelente protección, o Topal Fondo de Herrería para una protección moderada, y como acabado el Esmalte Sintético de Secamiento Rápido.
- Limpie con solvente adecuado los restos de grasa o polvo suelto que pudiese haber en la superficie.

Rendimiento

- Aproximadamente 45 - 55 m² por galón dependiendo de la porosidad de la superficie.

Presentación

- Galón (3,79 litros).
- ¼ de Galón (0,950 litros).

Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Almacenamiento:

- Manténgase en un lugar seco y fresco a una temperatura no mayor a los 35°C.
- Los envases se deben mantener bien tapados.
- Tiempo máximo de almacenaje recomendado: 3 años
- Apilar máximo 5 pisos (presentación en galones).

Indicaciones de Seguridad:



- **2: Riesgo nocivo para la salud (tóxico)**
- **3: Moderadamente Inflamable (temperatura menor a 37 °C)**
- **1: Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada**

Precauciones:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión no induzca el vómito y acuda a un médico.
- Utilice el producto en áreas bien ventiladas.
- Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.



ESMALTE SINTÉTICO (SECADO RÁPIDO)

Limitaciones de responsabilidades

Los datos de esta ficha técnica y las recomendaciones o sugerencias relativas al uso de los productos Cromas, se documentan en los ensayos de laboratorio establecidos de acuerdo al marco legal aplicable y la experticia de la organización, esta información debe ser empleada a modo referencial. Es responsabilidad del usuario la elección correcta del producto, de acuerdo al uso final requerido. Pinturas Cromas, no acepta ninguna responsabilidad originada, ni perjuicios o daños que resulten tanto del uso, como del contenido de esta ficha técnica (al menos que existan acuerdos establecidos y escritos). Estos datos son susceptibles a modificaciones de acuerdo a la mejora y el desarrollo continuo del producto.

Esta ficha técnica reemplaza y anula todas las anteriores, por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar que esta es la última versión antes del uso del producto.

La información contenida en esta ficha no constituye garantía implícita o explícita sobre el comportamiento del producto dado que las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica queda a riesgo del cliente.

Couttenye & Co. C.A. Se reserva el derecho de modificar esta literatura sin previo aviso sin que esto implique reducción de la calidad de los productos.

Para asesorías o información adicional, consulte nuestra página Web www.couttenye.com.ve o a un técnico certificado de la organización.

COUTTENYE & CO